

SAROFRESH OXBTEC – Barrierschrumpffolie

SAROFILM

- **SAROFRESH OXBTEC mit Antifog- und Sauerstoffbarriere eignet sich für die Verpackung von frischen Lebensmitteln unter Schutzatmosphäre.**
- **Verlängerte Haltbarkeit im Regal verhindert Food Waste**
- **Recyclingfähig und hergestellt mit 30% Recyclingmaterial**



SAROFRESH OXBTEC ist erhältlich in 3 Varianten:

Standard	Barrierschrumpffolie im Standardaufbau, SPICode 07	
OXBTEC R	Barrierschrumpffolie im Standardaufbau, recyclingfähig, SPICode 04	
OXBTEC RCB	Barrierschrumpffolie im Standardaufbau, SPICode 04 mit 30% PCR Recyclinganteil (Post-Consumer-Recycling)	

- Schöne Präsentation von Produkten im Warenregal (Optik, Antibeschlag-Funktion, faltenfreie Schrumpfung)
- Verlängerung der Haltbarkeit dank luftdichter Verpackung, ideal zur Verpackung unter Schutzatmosphäre
- Gute Maschinengängigkeit auf schnelllaufenden Verpackungsmaschinen wie ULMA, Ilapack u.a.
- Hohe Durchstossfestigkeit für eine hohe Packungssicherheit
- Eignung für den Kontakt mit Lebensmitteln – kein PVC!

Saropack AG • Seebleichstrasse 50 • Postfach 41 • CH-9401 Rorschach
 Telefon 071/858 38 38 • Telefax 071/858 38 86
 www.saropack.ch • saropack@saropack.ch

Saropack Handels GmbH • Vorarlberger Wirtschaftspark 2 • A-6840 Götzis
 UID-Nr. ATU 41612108 • FN 149426w
 Telefon +43 5523 53540 • Telefax +43 5523 53780
 www.saropack.at • saropack@saropack.at



Eignung für den Kontakt mit Lebensmitteln

Alle SAROFRESH Folien eignen sich gemäss der geltenden europäischen und schweizerischen Gesetzgebung für den Kontakt mit Lebensmitteln.
Die Produktionsstätte erfüllt die Normen ISO 22000 und BRC/IoP

Rückverfolgbarkeit

Gemäss der Verordnung 1935/2004/EG gewährleistet Saropack die Rückverfolgbarkeit von Materialien und Gegenständen auf allen Stufen von der Herstellung bis zum Versand.



Klimaneutral


In der Kombination mit **SAROGREEN** können Sie die **SAROFRESH OXBTEC** auch klimaneutral beziehen.

Wir kompensieren CO² in Projekten von



Technische Eigenschaften

Dicke (µm)	20		23		25		30	
Laufmeter pro Rolle (m)	2000		1750		1600		1330	
Sauerstoffdurchlässigkeits-Koeffizient (cm ³ /m ² /24 h) bei 23°C, 0 % RV)	29		27		26		18	
Wasserdurchlässigkeit g/m ² , 24 h, 38°C, 100% HR	11		10		9		9	
Glanz (in % bei 20°)	110		110		110		110	
Beschlag (%)	5		5		5		5	
	längs	quer	längs	quer	längs	quer	längs	quer
Reissfestigkeit (%)	140	110	145	115	145	115	140	110
Schrumpfrate (%) bei 93°C	15	19	14	18	14	18	13	17
bei 120°C	60	64	62	65	62	65	63	66



- Siegel- und Antifog-Lage
- aufgewickelt auf 152mm Folienkern
- geliefert auf Kunststoffpaletten

Saropack AG • Seebleichstrasse 50 • Postfach 41 • CH-9401 Rorschach
Telefon 071/858 38 38 • Telefax 071/858 38 86
www.saropack.ch • saropack@saropack.ch

Saropack Handels GmbH • Vorarlberger Wirtschaftspark 2 • A-6840 Götzis
UID-Nr. ATU 41612108 • FN 149426w
Telefon +43 5523 53540 • Telefax +43 5523 53780
www.saropack.at • saropack@saropack.at

